

CERESITA – PINTURA ASFALTICA



FT- IAS-C-01

DESCRIPCION

La pintura Asfáltica CERESITA es una mezcla de asfaltos modificados emulsionados con coloides minerales. Posee un alto contenido de asfalto que la hace particularmente recomendada en impermeabilizaciones exigentes.

USOS

Se utiliza para impermeabilización de

- Muros fundaciones
- Paredes
- Linderas
- Postes de madera enterrados
- Imprimante para membranas
- Estructuras de hormigón
- Vigas de cimentación

VENTAJAS

- Tiene excelente adherencia sobre múltiples superficies como ser: hormigón, tejas, ladrillos de fibrocemento, cerámicas, maderas, metal, entre otros.
- Posee gran capacidad para el sellado de fisuras.

PRESENTACIÓN

- Baldes de 1 Lt, 3,6 Lts y 18 Lts

DATOS TECNICOS

Estado Físico	Fluido viscoso
Aspecto	Marrón oscuro
pH	5,0 a 7,0
Densidad	1,08 a 1,12 g/mL
Contenido de solidos	34% a 37%
Solubilidad	En agua
Olor	Asfalto

Cumple con las normas

- Comportamiento al calor ASTM D2939
- Flexibilidad ASTM D2939
- Resistencia al agua ASTM D2939

ASTM D1227 56 : Tipo 3 Clase 1

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DEL SOPORTE

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto. La superficie debe estar firme, limpia, libre de polvo, aceites, grasas o cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia al sustrato.

APLICACIÓN

Diluir la primera mano con 50% de agua. Luego aplicar manos sucesivas con una dilución máxima de 10%. Entre cada mano dejar secar entre 2 y 3 horas. Aplicar con brocha, pincel o rodillo

PRECAUCIONES

- No aplicar el producto en días húmedos
- No emplear a temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +35°C.
- No añadir aditivos
- Proteger de la lluvia y heladas durante las primeras 48 horas de aplicado.

RENDIMIENTO

- Imprimador de membranas : 0,5 kg/m²
- Paredes 1 kg/m²
- Techos inclinados 3 kg/m²
- Techos planos 4 kg/m²

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en lugar seco y fresco no expuesto a la acción directa del sol ni a heladas sobre tarima de madera, en los envases originales. No formar pilas de más de 4 baldes. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.

SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. En caso de contacto con los ojos lave con chorro de agua manteniendo los párpados abiertos y consulte un médico. En caso de ingestión: Beba al menos 3 vasos de agua (600 ml) y consulte un especialista. No induzca vómitos. En caso de dudas contacte a nuestro Departamento Técnico.