

CERESITA – ENDUIDO CEMENTICIO BLANCO



FT- MRE-C-02

DESCRIPCION

Enduido Cementicio CERESITA Blanco es un enduido cementicio fino premezclado. Está elaborado a base de cementos, cargas y aditivos que lo hacen especialmente diseñado para terminaciones finas de estructuras de hormigón y mamposterías revocadas logrando un acabado de cemento alisado y/o hormigón visto

USOS

- Enduido de paredes interiores y exteriores.
- Sellado de fisuras sin movimiento.
- Base para pinturas.
- Terminación decorativa tipo estuco veneciano.

VENTAJAS

- Alta dureza final
- Fácil de aplicar y Lijar
- Secado rápido
- Buena trabajabilidad
- Terminación fina
- Con fijador, no desprende polvo

PRESENTACIÓN

Bolsa de 10 kilos

DATOS TECNICOS

Aspecto	Polvo Blanco
Tiempo Abierto	30 mn (20°C; HR 50%)
Secado	24h (Según condiciones climáticas)
Dosis de Agua	19% +/- 1%
Resistencia a la tracción	>0,5 Mpa
Duración	12 meses en envase original

PRECAUCIONES

No utilizar con una temperatura superior a +40 °C
El color final del enduido puede variar según el lote de cemento utilizado

PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe estar limpia, libre de polvos, grasas o suciedades
Humedecer las superficies sin llegar a saturarlas

PREPARACION DE LA MEZCLA

Se prepara agregando el polvo al agua, mientras se realiza la agitación, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos

APLICACIÓN

Aplicar con llana sobre la superficie debidamente preparada, en capas finas. Lijando el producto una vez seco.

RENDIMIENTO

2 kg/m² por milímetro de espesor

Para un espesor de 2 mm una bolsa rinde 10 m²

Para un espesor de 3 mm una bolsa rinde 7.5 m²

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en lugar seco y fresco no expuesto a la acción directa del sol ni a heladas sobre tarima de madera, en los envases originales. No formar pilas de más de 10 bolsas.
Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.

SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lave con abundante agua tibia y jabón. Si existe irritación, consulte un médico. En caso de contacto con los ojos: Lave con chorro de agua por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consulte un médico. En caso de ingestión: Beba al menos 3 vasos de agua (600 ml) y consulte un especialista. No induzca vómitos. En caso de dudas contacte a nuestro Departamento Técnico.