

CERESITA – MEMBRANA ACRILICA



FT- IAC-C-01

DESCRIPCION

Impermeabilizante acrílico con alto contenido de resina impermeabilizante elastómerica.

Una vez seca, forma una membrana impermeabilizante elástica de gran resistencia que no se quiebra aún con temperaturas bajas.

USOS

Se utiliza para impermeabilización en techos planos no transitados, techos inclinados, bóvedas y paredes

VENTAJAS

- Tiene excelente adherencia sobre múltiples superficies como ser: hormigón, tejas, membranas, ladrillos de fibrocemento, cerámicas, maderas, metal, entre otros.
- Contiene poliuretano, que aporta mayor adherencia, resistencia y vida útil.
- Es aislante térmico teniendo buena capacidad de reflexión de los rayos solares.
- La terminación es semi-mate pudiendo entonarse a colores claros
- Posee gran capacidad para el sellado de fisuras.

PRESENTACIÓN

- Baldes de 20 y 4kg
- Colores BLANCO y TEJA

DATOS TECNICOS

Estado Físico	Fluido viscoso
Aspecto	Membrana elástica
pH	8,0 a 9,0
Densidad	1,15 a 1,25 g/mL
Contenido de solidos	50%
Solubilidad	En agua
Olor	Resina acrilica

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DEL SOPORTE

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto. La superficie debe estar firme, limpia, libre de polvo, aceites, grasas o cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia al sustrato.

APLICACIÓN

Diluir la primera mano con 50% de agua. Luego aplicar dos manos sucesivas con una dilución máxima de 10%. Entre cada mano dejar secar entre 2 y 3 horas.

PRECAUCIONES

- No se recomienda aplicar en el interior.
- No aplicar el producto en días húmedos y en zonas donde no exista drenaje de agua
- No emplear a temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +35°C.
- No añadir aditivos
- Proteger de la lluvia, congelamiento y heladas durante las primeras 48 horas de aplicado.
- No someter la pintura a tránsito intenso hasta 5 días de aplicado

RENDIMIENTO

- Techos 1,5 Kg/m2
- Techos de chapa 1 Kg/m2
- Paredes 0,5 Kg/m2

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en lugar seco y fresco no expuesto a la acción directa del sol ni a heladas sobre tarima de madera, en los envases originales. No formar pilas de más de 4 baldes.

Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.

SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. En caso de contacto con los ojos lave con chorro de agua manteniendo los párpados abiertos y consulte un médico. En caso de ingestión: Beba al menos 3 vasos de agua (600 ml) y consulte un especialista. No induzca vómitos. En caso de dudas contacte a nuestro Departamento Técnico.